

Alfaflex Al[®]

Jednostranná páska na báze (dead soft) hliníkovej fólie s lepidlom na báze akrylátovej disperzie

Výhody:

- vynikajúca pevnosť spoja
- dobrá počiatočná lepiivosť a trvácnosť spoja
- dobrá odolnosť voči vode
- odolnosť voči výrazným teplotným zmenám a starnutiu
- liner z ľahko odstrániteľného silikónovaného papiera

**Technické údaje:**

Parameter	Hodnota
Materiál	Hliník (špeciálna zliatina), akrylátové lepidlo
Šírka	50/75 mm
Dĺžka	50 mb
Hrúbka nosnej vrstvy	0,026 mm
Hrúbka lepidla	0,04 mm
Priľnavosť	20 N/25 mm
Pevnosť v ťahu	20 N/25 mm
Aplikačná teplota	Od -30°C do +120°C
Lepiaca sila	Výborná
Odolnosť voči pôsobeniu vodnej pary	Veľmi vysoká
Odolnosť voči starnutiu	Veľmi vysoká
Balenie	50/krabica – 24 rolí, 96 krabíc na palete 75/krabica – 16 rolí, 96 krabíc na palete
Skladovanie	V suchom prostredí, v originálnom balení

Obsiahnuté informácie, rady a pokyny sú zostavené na základe našich poznatkov, výskumov, experimentov a v dobrej viere. Nie sme zodpovední za následky nevhodného, alebo nesprávneho použitia našich produktov. Každý užívateľ musí posúdiť vhodnosť použitia tohto produktu v príslušných podmienkach ako aj vzhľadom na dosiahnutie požadovaných vlastností konečného produktu.

Informácie o výrobku možno nájsť na internetových stránkach: www.anavek.sk.

Dátum aktualizácie: 11/2015

www.anavek.sk

The Alfaflex Al logo features the word "Alfaflex" in a stylized green font with a white outline, followed by "Al" in a bold, black, sans-serif font. A green horizontal line is positioned below the text.**Použitie:**

Jednostranná páska určená pre lepenie a spájanie parozábran na báze alumínia alebo plastov, na utesnenie proti prenikaniu vlhkosti a vodnej pary, izolácie vedení, potrubí a rúr. Odporúča sa pre opravy všetkých druhov poškodení, ako sú diery, rezy a inštaláčne prestupy prvkov stavebných konštrukcií.

Skladovanie / transport:

Výrobok by mal byť skladovaný pri izbovej teplote na suchom krytom mieste, bez vlhkosti a UV žiarenia v pôvodnom nepoškodenom a uzavretom obale. Rolky by mali byť prepravované v uzavretých dopravných prostriedkoch. Mali by byť zabezpečené pri preprave takým spôsobom, aby boli chránené pred poškodením a zničením. Počas prepravy musia byť dodržané bezpečnostné predpisy. Výrobok by mal byť chránený pred chemickými látkami, najmä látkami na báze rozpúšťadiel, pretože tieto môžu znížiť technické parametre produktu, alebo ho trvale poškodiť.

Výrobok podlieha záruke za predpokladu, že boli dodržané pokyny uvedené v technickom liste. Vyhradujeme si právo odmietnuť uznanie reklamácie v prípade, že uvedené pokyny neboli dodržané.

Obsiahnuté informácie, rady a pokyny sú zostavené na základe našich poznatkov, výskumov, experimentov a v dobrej viere. Nie sme zodpovední za následky nevhodného, alebo nesprávneho použitia našich produktov. Každý užívateľ musí posúdiť vhodnosť použitia tohto produktu v príslušných podmienkach ako aj vzhľadom na dosiahnutie požadovaných vlastností konečného produktu.

Informácie o výrobku možno nájsť na internetových stránkach: www.anavek.sk.

Dátum aktualizácie: 11/2015

www.anavek.sk