Technický list 06.11 **Lepidlo na zrkadlá**

Výrobok
Jednozložkové lepidlo na báze SBR kaučuku, vytvrdzujúce odparením neagresívneho rozpúšťadla, vytvárajúce trvale pevný a pružný spoj. Lepidlo nespôsobuje „oslepnutie“ reflexnej odrazovej vrstvy zrkadla.

Vlastnosti
- ☑ Po vytvrdnutí pružné;
- ☑ Rýchla priľnavosť, ľahká aplikácia;
- ☑ Pre interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vode;
- ☑ Vysoká priľnavosť na rôzne materiály, v kombinácii savý – nesavý a nesavý -nesavý;
- ☑ Po vytvrdnutí pretierateľné

Použitie
- Lepenie zrkadiel, dekoratívnych a akustických obkladov;
- Lepenie zrkadiel na betón, omietkové steny, keramické obklady, drevotriesku a pod

Balenie Kartuša 310 ml
Farba Béžová

Technické údaje

Základ	-	SBR	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,04	
Viskozita	mPas	370.10^3	
Sušina	%	70 ± 3	(3h / 120°C)
Tepelná odolnosť	°C	+15 / +60	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	+15	(pri preprave)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Otvorený čas	min	≈ 10 - 15	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Úplné vytvrdnutie	hod	24 – 72	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Prídržnosť	MPa	≥ 1,2	glazovaný povrch / betón
		≥ 1,5	sklo / glazovaný povrch
Skladovateľnosť	mesiace	12	(pri teplotách od +5°C do +25°C)
Spotreba	g/m^2	300 - 600	

Obmedzenie
Okrem iného nie je vhodné pre použitie na PE, PP, živičné podklady a teflón. Vzhľadom k povahe podkladu a rozmerov zrkadla (jeho hmotnosti) a rozdielnej tepelnej rozťažnosti materiálov, zvážiť jeho použitie. Napr. pri lepení veľkoplošných zrkadiel na drevotriesku môže hroziť prehnutie drevotrieskovej dosky držiacej zrkadlo.

Podklad
Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

Pokyny
Savé podklady penetrujte Penetračným náterom S-T70. Lepidlo nanášajte v tenkých pruhoch (nie v bodoch) na jednu stranu lepeného spoja. Lepidlo je možné nanášať i zubovou stierkou. Pre okamžitú fixáciu kombinujte s Obojstranne lepiacou páskou Den Braven. Do 10-15min. lepený materiál priložte na podklad a mierne pritlačte na určené miesto. Zrkadlo nechajte zaťažené (podopreté proti pohybu) po celú dobu tuhnutia lepidla (v závislosti na savosti podkladu a množstve lepidla).

Čistenie
Materiál : Perchlorethylén

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
info@denbraven.sk IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149 *www.denbraven.sk*

Technický list 06.11 **Lepidlo na zrkadlá**

Ruky: pasta na ruky, mydlo a voda.

Bezpečnosť Viď «Kartu bezpečnostných údajov 06.11»
Aktualizácia Aktualizované dňa: 04.02.2011 Vyhotovené dňa: 02.01.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
info@denbraven.sk IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149 *www.denbraven.sk*