



Technický list

TL 02_20 Strešný bitúmenový tmel

Výrobok

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze bitúmenu. Vytvára trvale pevný, plastický spoj.

Vlastnosti

- Veľmi ľahká aplikácia;
- Výborná odolnosť pri deformácii podkladu;
- Trvale plastický i pri veľkých tepelných rozdieloch;
- Vysoká príľnavosť na rôzne stavebné materiály i v kombinácii savý-nesavý;
- Odolný UV žiareniu;

Použitie

- Lepenie živичných strešných krytín;
- Núdzové opravy striech, odkvapov, tzv. preplátovaním;
- Tmelenie a tesnenie zakončovacích profilov, oplechovanie komínov atík a pod;

Balenie

- Kartuša 310 ml, salám 550 ml

Farba

- Čierna

Technické údaje

| | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| Základ | bitumén | | |
| Konzistencia | tixotropná pasta | | |
| Hustota | g/ml | 1,3 | |
| Sušina | % | 85 | |
| Tepelná odolnosť | °C | -20 / +80 | (po vytvrdnutí) |
| Tepelná odolnosť | °C | -15 | (pri preprave) |
| Aplikačná teplota | °C | +5 / +40 | |
| Doba vytvorenia povrch. vrstvy | min. | > 15 | (pri 23°C / 55% rel. vlhk.) |
| Doba úplného vyzretia | týždne | 1-2 | (vnútri stále plastický) |



| | | | |
|------------------------------------|---------|------|---|
| Možnosť pretierať | - | áno | (len farbami bitúmového základu) |
| Stekavosť | Mm | < 3 | (podľa ISO 7390) |
| Prídržnosť k podkladu | MPa | 0,13 | asfaltový pás po 14 dňoch |
| | | 0,16 | oceľový plech po 14 dňoch |
| | MPa | 0,26 | asfaltový pás po 28 dňoch |
| | | 0,28 | oceľový plech po 28 dňoch |
| Skladovateľnosť | mesiace | 24 | (pri teplotách od +5°C do +25°C) |
| Minimálna šírka škáry | mm | 4 | |
| Maximálna šírka škáry | mm | 25 | |
| Približná spotreba | vzorec | | $dĺžka\ špáry[m] = \frac{obsah[ml]}{šírka[mm] \cdot hĺbka[mm]}$ |
| Približná spotreba z 310 ml | príklad | | $dĺžka\ špáry[m] = \frac{310[ml]}{4[mm] \cdot 6[mm]} = 12,9m$ |
| Približná potreba z 310 ml | m | 12,9 | (pre špáru 4 x 6 mm) |

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné dlhodobé zaťaženie vodou, pre použitie na PE, PP a teflón.

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masntôt a oleja.

Pokyny

Pri použití je nutné zabrániť min. 2 hod. po aplikácii styk s vodou (dážď).

Odporúčenie

Na lepenie je vhodnejšie použiť Strešné bitúmenové lepidlo.

Čistenie

Materiál: ihneď čističom M.E.K.

Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť

Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 02.20».

Skladovateľnosť

Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Doba skladovateľnosti je 24 mesiacov od dátumu výroby.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 03.10.2011

Vyhotovené dňa 07.11.2001



Den Braven

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.