



Systémy suchej výstavby,
Omietské systémy

B161.sk

Technický list

04/2019



Knauf GRUNTIFARBA

Biela základná náterová farba do interiéru

Popis produktu

Výrobok je určený ako základný náter na povrchy stien a stropov vyhotovených zo sadrokartónových dosiek, vápenno-cementových omietok, sadrových omietok, stierok a pod. v interiéru. Knauf Gruntifarba je hotový náter pripravený na použitie, biela náterová emulzia ako základný náter na báze polymérových disperzií, minerálnych plnív a modifikujúcich prvkov. Vypracovaná receptúra je podporená mnohoročnými skúškami vo výskumných laboratóriách spoločnosti Knauf.

Vlastnosti

- Do interiéru
- Biela farba
- Pripravená na použitie
- Paropriepustná
- Spevňuje povrch
- Upravuje nasiakavosť podkladu
- Znižuje spotrebu vrchnej krycej farby
- Neobsahuje rozpúšťadlá

Oblasť použitia

Knauf Gruntifarba je základný náter na povrchy stien a stropov vyhotovených zo sadrokartónových dosiek, vápenno-cementových omietok, sadrových omietok, stierok a pod. v interiéru. Knauf Gruntifarba upravuje rozdiely v nasiakavosti podkladu, spevňuje jeho povrch, znižuje spotrebu krycích farieb a zvyšuje ich priľnavosť k podkladu. Povrch po vyschnutí zostáva biely a slúži ako podklad pred nanesením vrchných/finálnych náterov

Prevedenie

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý (zostatková vlhkosť max. 3 %), čistý, zbavený prachu, oleja, mastnoty a iných prvkov znižujúcich priľnavosť. Pred nanesením na čerstvé cementové, vápenno-cementové omietky je potrebné aby boli suché min. 28 dní, sadrové omietky min. 14 dní. Na sadrokartónové dosky je možné nanášať Gruntifarbu po vyschnutí spojov medzi doskami. Stierkové hmoty, povrchové hladené vrstvy natierať hneď po ich vyschnutí. Pri veľmi nasiakavých podkladoch natrieť povrch bezfarebným penetračným náterom napr. Knauf Universalgrund.

Spracovanie

Pred použitím dôkladne premiešať. Základný náter nanášať na podklad pomocou valčeka, štetky alebo rovnomerne striekaním. Vyhybať sa prestávkam v práci alebo zaschnutým miestam v priebehu nanášania. Práce je treba vykonávať za suchých podmienok pri teplote vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C.

Schnutie

Čas schnutia základnej náterovej farby závisí od nasiakavosti podkladu, teploty, vlhkosti vzduchu. Pri teplote + 23 °C a relatívnej vzdušnej vlhkosti 50 % je doba schnutia cca 4 hodiny. Pri nižšej teplote alebo vyššej vlhkosti sa môže tento čas predĺžiť. Pozor! Pravidelné správne vetranie miestnosti skracuje čas schnutia. Nanesenie ďalších finálnych vrstiev je možné začať po celkovom vyschnutí základnej náterovej farby. Aplikácia finálnej vrstvy na nevyschnutý základný náter môže ovplyvniť jej spracovateľské vlastnosti.

Skladovanie

V uzavretom originálnom balení pri teplote (+5 °C až +25 °C) 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Chrániť pred priamym slnečným žiarením. Prepravovať pri teplote vyššej ako +5 °C.

Dodatočné informácie

Pred použitím je treba obsah balenia dôkladne premiešať. Vhodnosť finálneho náteru musí byť odsúhlasená výrobcom finálneho náteru. Po ukončení prác náradie umyť čistou vodou a miestnosti s aplikovaným základným náterom vetrať. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

Kategória/podkategória regulovaného výrobku:

A/h Penetračné a spevňujúce náterové látky (VR)

Hraničná hodnota VOC: 30 g/l

Najvyšší obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie: max. 30 g/l

Hygienický atest: (A.T. č. 330/322/336/2017)

Technické údaje

Hodnota pH	8,9
Výdatnosť	cca 0,125 l/m ²

Označenie	Balenie	Číslo produktu
Knauf GruntiFarba	Vedro 10 l	603693

► Tel. +421 2 5824 08 11

► info@knauf.sk

► www.knauf.sk

KNAUF Bratislava s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Okrem údajov v tomto technickom liste je nutné dodržiavať všetky všeobecne dostupné pravidlá pre výstavbu, normy, smernice a vyhlášky. Naša záruka sa vzťahuje len na produkty firmy Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe, a preto nemôžu byť bez korekcií použité v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, dotlač, fotomechanická a elektronická reprodukcia, aj čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf. Upozornenie: Vydávaním nového technického listu stráca tento technický list platnosť.