

TECHNICKÝ LIST

Spĺňa požiadavky STN 73 1901:2026 príloha K.
Vhodné ako dočasné zastrešenie.

JUTADACH 150 2AP

platnosť od 01.03.2026

VLASTNOSTI	METÓDA	JEDNOTKY	NOMINÁLNA HODNOTA	TOLERANCIA	
------------	--------	----------	-------------------	------------	--

Všeobecná charakteristika:

Dĺžka	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Šírka	EN 1848-2	[m]	1; 1,5; 3	-0,5%	+1,5%
Priamosť	EN 1848-2	-	vyhovuje	-	-
Plošná hmotnosť	EN 1849-2	[g/m ²]	150	-10	+10
Zjavné závady	EN 1850-2	-	Bez zjavných vád		

Technická charakteristika:


Reakcia na oheň	EN 13501-1 EN 11925-2 EN 13823	[trieda]	E	-	-
Odolnosť proti prieniku vody	EN 1928	[trieda]	W1	-	-
Odolnosť proti prenikaniu vody po umelom starnutí	EN 13859-1 Příloha C	[trieda]	W1	-	-
Priepustnosť pary (ekvivalentná difúzna hrúbka Sd)	EN 12572	[m]	0,02	-0,01	+0,015
Pevnosť v pozdĺžnom / priečnom smere	EN 12311-1 EN 13859-1	[N/50mm]	310 / 230	-40 / -30	+40 / +30
Pevnosť po umelom starnutí v pozdĺžnom / priečnom smere	EN 13859-1 Příloha C	[N/50mm]	260 / 180	-40 / -35	+40 / +40
Pomerné predĺženie v pozdĺžnom / priečnom smere	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	45 / 80	-15 / -25	+35 / +40
Pomerné predĺženie po umelom starnutí v pozdĺ. / prieč. smere	EN 13859-1 Příloha C	[%]	35 / 65	-15 / -30	+40 / +40
Odolnosť proti pretrhnutiu v pozdĺžnom / priečnom smere	EN 12310-1 EN 13859-1	[N]	180 / 190	-30 / -40	+45 / +75
Rozmerová stálosť	EN 1107-2	[%]	<1	-	-
Ohybnosť pri nízkej teplote	EN 1109	[°C]	-20	-	-
Priepustnosť vzduchu	EN 12114 EN 13859-2	[m ³ /(m ² .h.50Pa)]	<0,005	-	-
Teplotný rozsah použitia	-	[°C]	-40 / +80	-	-
Skúška tlakom vody	EN ISO 811	[cm]	> 280	-	-
Nebezpečné látky			npd		

Vysvetlivky: npd - no performance determined (žiadny ukazovateľ nie je stanovený)

Doplňujúce charakteristiky:

Teplotný rozsah použitia		°C		-40	+ 80
Odolnosť proti hnanému dažďu	TU Berlín		splňa		
Zvýšené požiadavky na starnutie	EN 1297 EN 1296		splňa 80° C		
Vhodnosť výrobku ako dočasné zastrešenie	áno	tyždňov	3 týždne		
Dostupnosť systémového príslušenstva pre dočasné zastrešenie	Príslušenstvo je súčasťou návodu na spracovanie		áno		
Klasifikácia podľa pravidiel ZVDH	UDB / USB		splňa		
Trieda A podľa pravidiel CSS	Na stabilnom podklade / voľne na krokách		splňa		
Skúška tlakom vody	EN 20811	[cm]	>280		

POUŽITIE VÝROBKU



EN 13859-1;2:2010 Hydroizolačné pásy a fólie - Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 1: Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny Časť 2: Podkladové vrstvy pre steny.

Vysoko difúzna podstrešná fólia určená pre šikmé strechy. Inštalácia na krovy bez nutnosti vytvárať vzduchovú medzeru medzi tepelnou izoláciou a fóliou. Pred montážou preštudujte platné vydanie Aplikačného manuálu alebo priloženého letáku.