TECHNICKÝ LIST

CE
13

JUTAFOL REFLEX N 150


Typ: A☑ B☐ V☐

platnosť 01.01.2013 revízia 16.02.2026

VLASTNOSTI	METÓDA	JEDNOTKY	NOMINÁLNA HODNOTA	TOLERANCIA	
				MINIMUM	MAXIMUM
Všeobecná charakteristika:					
Dĺžka	EN 1848-2	[m]	50	-	-
Šírka	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,5%	+1,5%
Priamosť	EN 1848-2	-	vyhovuje	-	-
Hrúbka	EN 1849-2	[mm]	0,27	-0,05	+0,05
Plošná hmotnosť	EN 1849-2	[g/m²]	150	-10	+10
Zjavné závady	EN 1850-2	-	bez zjavných závad		
Technická charakteristika:					
Reakcia na oheň	EN 13501-1 EN 11925-2	[trieda]	E	-	-
Vodotesnosť	EN 1928	-	vyhovuje	-	-
Priepustnosť pary (ekvivalentná difúzna hrúbka Sd)	EN 1931	[m]	180	-50	+120
Pevnosť v pozdĺžnom / priečnom smere	EN 12311-2 EN 13859-1	[N/50mm]	>280 / >250	-	-
Pomerné predĺženie v pozdĺžnom / priečnom smere	EN 12311-2 EN 13859-1	[%]	>15 / >10	-	-
Odolnosť proti pretrhávaniu v pozdĺžnom / priečnom smere	EN 12310-2 EN 13859-1	[N]	>170 / >170	-	-
Odolnosť proti nárazu	EN 12691	-	npd	-	-
Pevnosť spoja	EN 12317-2	[N]	npd	-	-
Odolnosť proti deformáciam pod zaťažením	EN 13984	-	npd	-	-
Odolnosť proti alkáliam	EN 13984 EN 12311-2	-	npd	-	-
Vplyv umelého starnutia na priepustnosť vodnej pary	EN 1296 EN 1931	-	vyhovuje	-	-
Nebezpečné látky			(DBDPE)**	> 0,1 %	

Vysvetlivky: npd - no performance determined (žiadny ukazovateľ nie je stanovený), Teplotný rozsah použitia -40/ +80°C (DBDPE) * REACH 1907/20006/EC - 1,1'-(etán-1,2-diyl)bis[pentabromobenzén] (DBDPE) EC No. 284-366-9; CAS No. 84852-53-9. Táto látka je plne viazaná v štruktúre výrobku a nemôže sa z výrobku za bežných podmienok uvoľňovať. Použitie uvedených výrobkov ako podstrešných membrán je bezpečné a pracovné a aplikačné pokyny zostávajú nezmenené. Tieto stavebné membrány môžu byť bežne používané, ako je obvyklé. Výrobok bol registrovaný do databázy SCIP.

POUŽITIE VÝROBKU



EN 13984:2013 Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové vrstvy na reguláciu priepustnosti vodnej pary (parozábrany). Definície a charakteristiky.

Fólia s reflexnou vrstvou. Používa sa ako parozábrana do vnútornej časti stien alebo ako konštrukcia zateplených striech. Presahy je nutné spojiť doporučenými spojovacími páskami. Pred montážou preštudujte platné vydanie Aplikačného manuálu alebo priloženého letáku.