CT 16

Základný náter

Biela alebo prefarbená farba na báze umelých živíc pre základné nátery pod tenkovrstvové omietky a farby.

VLASTNOSTI

- uľahčuje nanášanie omietok
- zvyšuje priľnavosť k podkladu
- vodovzdorný
- veľmi dobrá krycia schopnosť
- na nanášanie maliarskym valčekom alebo štetcom
- pripravený na okamžité použitie

OBLASTI POUŽITIA

Ceresit CT 16 slúži ako základný náter vystužujúcej vrstvy s armovacou sieťou v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Je vhodný tiež na nátery tradičných omietok, betónov a pevných náterov. CT 16 znižuje nasiakavosť podkladu. Obsahuje minerálne plnivo, ktoré zabezpečuje zdrsnený povrch vytvrdnutého náteru pre dobrú priľnavosť následných vrstiev a vysokú odolnosť proti obrusu. Zjednocuje povrch, zvyšuje priľnavosť omietok, stierok a náterových hmôt, má veľmi dobrú schopnosť krytia a zamedzuje vzniku výkvetov a škvŕn na prefarbených akrylátových, silikónových alebo minerálnych omietkach. Odporúčame použitie náteru CT 16 v odtieni zodpovedajúcom farbe omietky. Vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri. Pre povrchovú úpravu pevnosti nasiakavých podkladov použite hĺbkovú penetráciu Ceresit CT 17 PROFI.

PRÍPRAVA PODKLADU

Ceresit CT 16 nanášajte na pevné, nosné, čisté a suché podklady, ktoré neobsahujú oddeľujúce sa substancie, ako napr. bitúmeny, tuky, prach atď. Znečistenie a vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou odstráňte, očistite vodou a nechajte vyschnúť. Nerovnosti vopred vyrovnajte opravnou maltou Ceresit CD 25. Silne nasiakavé podklady ošetrite hĺbkovou penetráciou Ceresit CT 17 a nechajte cca 2 hodiny vyschnúť.

SPRACOVANIE

Obsah nádoby riadne premiešajte! **Náter nerieďte!** Nepoužívajte korodujúce nádoby a náradie. CT 16 nanášajte štetcom alebo maliarskym valčekom, rovnomerne a v jednom smere. Schnutie náteru trvá asi 3 hodiny. Náradie a čerstvé znečistenia umyte vodou.

NEPREHLIADNITE

Práce vykonávajte pri teplote vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 80 %.



Všetky údaje boli zistené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. Pri iných klimatických podmienkach je potrebné počítať so skrátením, prípadne predĺžením doby presychania. Výrobok je súčasťou kontaktných systémov zateplenia budov Ceresit Ceretherm. Chráňte si pokožku a oči! **Prvá pomoc:** Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrite vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU

Na recykláciu odovzdávajte len úplne vyprázdnené obaly. Vytvrdnuté zvyšky produktu odovzdajte v mieste zberu odpadu, nevytvrdnuté zvyšky odovzdajte v mieste zberu špeciálneho/nebezpečného odpadu.

SKLADOVANIE

Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v chladnom prostredí a v originálnom nepoškodenom balení. **Chráňte pred mrazom! Chráňte pred priamym slnečným žiarením!**

CERESIT C_CT 16_TDS_1_0716

BALENIE

5 kg a 15 kg plastová nádoba

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	zahustená disperzia z umelej živice s minerálnymi plnivami a farebnou pigmentáciou
Hustota:	cca 1,5 kg/dm^3
Doba schnutia:	cca 3 hod.
Spotreba:	od 0,2 do 0,35 l/m^2, resp. od 0,3 do 0,5 kg/m^2 v závislosti od rovnosti a nasiakavosti podkladu
Teplota spracovania:	+5 °C až +25 °C

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Distributér:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
www.ceresit.sk, e-mail: ceresit@sk.henkel.com

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T17:56:26.221Z